

REINIGUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNG

CREATION BODENBELÄGE

Bauschlussreinigung

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Naßwischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel mit dem Mopp oder
- Naßreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel

Hinweis: Falls eine Beschichtung zur Einpflege gewählt wird, ist eine Grundreinigung wie unten beschrieben zur Vorbereitung notwendig.

Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Wasser wie notwendig zur Grundreinigung verwendet wird um die Klebstoffuge nicht zu schwächen.

Erstpflege

Die Erstpflege der Beläge kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden.

Bei starker Beanspruchung sollte die Belagsoberfläche mit strapazierfähigen Mehrzweckemulsionen geschützt werden, die pur aufzutragen sind.

Der Auftrag erfolgt mindestens zweimal: einmal längs und einmal quer.

Auf dünne, gleichmäßige Beschichtung ist zu achten.

Bei mittlerer Beanspruchung und überall dort, wo die Objektgegebenheiten es zulassen, wird die Einpflege mit geeigneten entsprechend konzentrierten Wischpflegemitteln vorgenommen.

Das anschließende Polieren/Cleanern (150 bis 1000 Upm.) des Pflegemittelfilmes mit gelbem, weißem oder beige Pad ist notwendig.

Dieses Verfahren verdichtet den Schutzfilm und trägt zu dessen Langlebigkeit bei. Es bietet zudem den Vorteil, dass geringe Laufstraßen ohne komplette Grundreinigung ausgebessert werden können.

Unterhaltsreinigung

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Naßreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel notwendig.

Als optimale Pflege bei den mit Wischpflegemitteln eingepflegten Flächen, hat sich das regelmäßige Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen pro Minute mit weißem oder beige Pad/Bürste).

Geeignete Neutralreiniger- und Wischpflegemittel

Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege	Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege
Buzil, Memmingen 08331 930-6	Unibuz G 235	Corridor daily Garuda HC 20	Diversey Lever Mannheim 0621 8757-292	Taski 300	Taski topshine Taski tensol Taski combi plus
Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0	CC Alkoholreiniger	CC Fußbodenreiniger R 1000	RZ Reinigungs- und Pflege-systeme GmbH Meckenheim 02225 9446-0	RZ frisch & sauber	RZ Lino Wischpflege Profi line RZ Bodenpflege Plus Profi Line
Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0	Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express	Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C	Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0	Forol Petra Mistral Lemon	Hornella Hornit Plus 21 Forsan Floortop
Johnson Wax Professional Haan 02129 574-0	Jontec Asset	Jontec J 501 Jontec Extra	Tana Chemie Mainz 06131 964 0	FR 66 SR 13 Difotan	Tawip Posa AR 80 Netan
Joh. Kiehl KG Odelzhausen 08134 9305-0	Torvan Pronet Neutralreiniger Keradet-Aktiv	Procur Profect Profloor			

Tabelle 1

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Grundreinigung (mit maximal grünem Pad) durchgeführt werden.

Grundreinigung

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in Tabelle 2 aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt neben Staub und Schmutz auch alle Beschichtungsfilme.

Einpflege

Im Anschluß an eine solche Grundreinigung ist der Belag wieder wie unter Erstpflege beschrieben, einzupflegen.

Geeignete Grundreinigungs- und Beschichtungsmittel

Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung	Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung
Buzil	Corridor wetex	G 145 Superglanz Duro G 112	Kiehl	Copex Li-Ex	Trend Ceradur
Dr. Schutz	CC Profigrund- reiniger CC Grundreiniger R	CC Bodenglanz 2000 CC Selbstglanzhart- versiegelung	Diversey Lever	Taski linostrip Taski radical	Taski multi
Henkel Ecolab	Benduroil Forte	Glanzquell	Dr. Schnell Chemie	Puromat Tempofor	Hornit Selbstglanz- emulsion Floorfit
Johnson Wax Professional	Jontec Lino safe Jontec No 1	Jontec J 501	Tana Chemie	Linax Linax Plus	B 250

Tabelle 2

Die laufende Unterhaltsreinigung wird dann wieder mit den Neutralreinigern der Tabelle 1 durchgeführt.



Allgemeine Hinweise

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Rutschhemmung.
- Es ist darauf zu achten, daß nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu befolgen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren Technischen Service:

Gerflor Mipolam GmbH
Technischer Service
Mülheimer Straße / Tor 7
53840 Troisdorf

Tel.: 02241/2530-555
Fax: 02241/2530-550

E-mail: Technik@Gerflor.com