



REINIGUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNG

GERFLOR MIPOLAM BODENBELÄGE

AUF DOPPELBÖDEN

Allgemeine Hinweise

Für Doppelböden können alle Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden, die auch bei entsprechenden Normalböden geeignet sind.

Arbeitsgänge und Verfahren, bei denen Nässe auftritt, sind unbedingt zu vermeiden. Aufgrund der offenen Konstruktion scheiden einige Reinigungsverfahren aus oder es muss ein erhöhter Arbeitsaufwand in Kauf genommen werden.

Bauschlussreinigung

Staub entfernen und danach:

Reinigung im Feuchtwischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel mit dem Textilbezug

Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung der Beläge kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden.

- Feuchtwischen mit Textilbezug
- Spray-Cleanern
- Kombination aus Feuchtwischen und Spraycleanern

1. Feuchtwischen mit Textilbezug:

Es ist darauf zu achten, dass die Textilbezüge nur soweit durchfeuchtet werden, dass keine Nässe in die Bodenkonstruktion gelangen kann.

2. Spray-Cleanern:

Spray-Cleanern mit geeignetem Wischpflegemittel und der Einscheibenmaschine, ggfs. Schnellläufer oder High-Speed-Maschine mit Sprayvorrichtung oder Handspraykännchen, Polier- oder Cleanerpad.

3. Kombiniertes Verfahren:

In Anhängigkeit der Objektgegebenheit und Verschmutzungsgrad kann alternierend mit Wischpflegemittel gewischt und der Pflegemittelfilmrückstand poliert oder durch Spray-Cleanern behandelt werden.

Geeignete Neutralreiniger- und Wischpflegemittel

| Hersteller | Neutralreiniger | Wischpflege | Hersteller | Neutralreiniger | Wischpflege |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| Buzil, Memmingen 08331 930-6 | Unibuz G 235 | Corridor daily Garuda HC 20 | Diversey Lever Mannheim 0621 8757-292 | Taski 300 | Taski topshine Taski tensol Taski combi plus |
| Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0 | CC Alkoholreiniger | CC Fußbodenreiniger R 1000 | RZ Reinigungs- und Pflege- systeme GmbH Meckenheim 02225 9446-0 | RZ frisch & sauber | RZ Lino Wischpflege Profi line RZ Bodenpflege Plus Profi Line |
| Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0 | Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express | Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C | Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0 | Forol Petra Mistral Lemon | Hornella Hornit Plus 21 Forsan Floortop |
| Johnson Wax Professional Haan 02129 574-0 | Jontec Asset | Jontec J 501 Jontec Extra | Tana Chemie Mainz 06131 964 0 | FR 66 SR 13 Difotan | Tawip Posa AR 80 Netan |
| Joh. Kiehl KG Odelzhausen 08134 9305-0 | Torvan Pronet Neutralreiniger Keradet-Aktiv | Procur Profect Profloor | | | |

Tabelle 1

Pflegemaßnahmen

Falls eine verstärkte Pflege erwünscht ist, können Doppelböden auch beschichtet werden. Die Beschichtung sowie die anfallenden Grundreinigungsmaßnahmen müssen außerhalb der Bodenkonstruktion erfolgen, d.h. die Doppelbodenelemente müssen ausgebaut werden um ein Eindringen von Nässe zu verhindern.

Falls Beschichtungen bei ableitfähig verlegten Bodenbelägen erwünscht sind, ist bei der Auswahl des Reinigungsmittels darauf zu achten, dass die Leitfähigkeit der Konstruktion nicht negativ beeinträchtigt wird (max. 2 dünne Aufträge längs und quer).

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Grundreinigung (mit maximal grünem Pad) durchgeführt werden. Hierzu sind die Doppelbodenelemente zuvor auszubauen.

Grundreinigung

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in Tabelle 2 aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt neben Staub und Schmutz auch alle Beschichtungsfilme und dient zur Vorbereitung auf die anschließende Einpflege notwendig.

Einpflege

Im Anschluß an eine solche Grundreinigung ist der Belag wieder wie unter „Pflegemaßnahmen“ beschrieben, einzupflegen.

Geeignete Grundreinigungs- und Beschichtungsmittel

| Hersteller | Grundreiniger | Beschichtung |
|---------------------------|--|--|
| Buzil | Corridor wetex HC 42 | Corridor Brilliant |
| Dr. Schutz | CC Profigrund-reiniger CC Grundreiniger R | CC Selbstglanz-hartversiegelung CC Secura Hart-versiegelung CC Medica-Hartversiegelung ¹⁾ |
| Henkel Ecolab | Bendurof Forte Sigofix Ultra Neomat I | Glizz metallic Lodan ¹⁾ Gliz Ultra |
| Kiehl | Copex Li-Ex Poly-Ex | Thermodur Thermospeed Thermohospital ¹⁾ Trend Ceradur |
| Dr. Schnell Chemie | Puomat Tempofor Tempolino | Mega-Gloss |
| Tana Chemie | Linax Linax Plus GR 10 GR „S“ | Resisto Des ¹⁾ Longlife Top Megla-Pol B 250 |

1) alkohol- und desinfektionsmittelbeständig

Tabelle 2

Die laufende Unterhaltsreinigung wird dann wieder mit den Neutralreinigern der Tabelle 1 durchgeführt.

Allgemeine Hinweise

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Rutschhemmung.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu befolgen.
- Auftropfen von handelsüblichen Händedesinfektionsmitteln kann bei PUR-vergüteten Belägen und auch nachträglich beschichteten Belägen zu weißlichen Flecken führen. Einige der o.g. Beschichtungsmittel verhalten sich günstiger als andere, da sie extra für den Einsatz in Krankenhäusern entwickelt wurden. Ganz auszuschließen ist eine weißliche Verfleckung hierbei jedoch auch nicht.
- In Hygienebereichen ist die Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit der eingesetzten Mittel von Bedeutung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren Technischen Service:

Gerflor Mipolam GmbH
Technischer Service
Mülheimer Straße / Tor 7
53840 Troisdorf

Tel.: 02241/2530-555
Fax: 02241/2530-550

E-mail: Technik@Gerflor.com